

SCHWEGO® flow 6528

Verlaufadditiv für wässrige Beschichtungssysteme | VOC-frei

Chemische Basis Modifiziertes Silikonpolymer Netzmittel Gemisch

Eigenschaften SCHWEGO® flow 6528 reduziert stark die Oberflächenspannung wässriger Systeme. Die Benetzung auf kritischen Untergründen wird verbessert und der Verlauf optimiert. Störungen wie Orangenhaut oder Applikationsspuren werden beseitigt. In Wasser wird mit 0,01% SCHWEGO® flow 6528 die Oberflächenspannung auf 22 mN/m gesenkt. SCHWEGO® flow 6528 ist frei von VOC.

Einsatzgebiete SCHWEGO® flow 6528 ist mit den meisten Bindemittelsystemen für wässrige Systeme verträglich und kann dort eingesetzt werden. Anwendungsgebiete sind Parkettlacke, Holzlacke, Dispersionslacke, Industrielacke, Einbrennlacke, Möbellacke, Drucklacke und Korrosionsschutzlacke.

Technische Daten	Aussehen	klare bis gelbliche Flüssigkeit
(Richtwerte)	Dichte (ISO 2811-1)	1,02 g/cm ³
	Flammpunkt (ISO 1523)	nicht anwendbar

Verarbeitung Die Einsatzkonzentration von SCHWEGO® flow 6528 liegt bei 0,1 - 1,0 %, bezogen auf die Gesamt Rezeptur. Eine Einarbeitung kann zu jedem Produktionszeitpunkt erfolgen.

Lagerung SCHWEGO® flow 6528 bei 5 - 40 °C lagern. SCHWEGO® flow 6528 vor Gebrauch aufrühren. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Um die Produktqualität zu erhalten, sollte das Originalgebinde nach jeder Entnahme sofort wieder verschlossen werden. Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® flow 6528 bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre erhalten.

Verpackung 50 kg Fass | 175 kg Fass

